

## SERTLEŞTİRİLMİŞ MİLLER - KROMLU MİLLER + ALÜMİNYUM ALT DESTEKLER

### W - SERİSİ

#### Dış Yüzevi Sertleştirilmiş Çelik Mil

Çap	: 3 - 80 mm
Tolerans	: h6
Malzeme	: CK 55
Standart Boy	: 6 mm Çap'a kadar 2100(+/- 100) mm
Standart Boy	: 6 mm Çap'tan itibaren 6100 (+/- 100) mm
Özel Boy	: 0-8000 mm
Yüzevi Sertliği	: 62 +/-2 HRC
Yüzevi Sertlik Derinliği	: 0,4 - 4 mm

### W V - SERİSİ

#### Dış Yüzevi Sertleştirilmiş Krom Kaplı Çelik Mil

Çap	: 3 - 80 mm
Tolerans	: h6
Malzeme	: CK 55
Standart Boy	: 6 mm Çap'a kadar 2100(+/- 100) mm
Standart Boy	: 6 mm Çap'tan itibaren 6100 (+/- 100) mm
Özel Boy	: 0-8000 mm
Yüzevi Sertliği	: 62 +/-2 HRC
Yüzevi Sertlik Derinliği	: 0,4 - 4 mm
Krom Kaplama Kalınlığı	: 15-25 Mikron
Krom Kaplama Sertliği	: 950-1100 HV01

Mil Çapı mm	Mil No.	Ağırlık/Mt. Kg	Yüzevi Sertlik Derinliği mm
3	W 3	0,06	0,5
5	W 5	0,15	0,8
6	W 6	0,22	0,8
8	W 8	0,39	1,0
10	W 10	0,61	1,0
12	W 12	0,89	1,3
14	W 14	1,21	1,3
16	W 16	1,57	1,6
20	W 20	2,45	1,6
25	W 25	3,83	1,8
30	W 30	5,51	2,0
35	W 35	7,55	2,5
40	W 40	9,80	2,5
50	W 50	15,30	3,0
60	W 60	22,10	3,0

Mil Çapı mm	Mil No.	Ağırlık/Mt. Kg	Yüzevi Sertlik Derinliği mm
3	WV 3	0,06	0,5
5	WV 5	0,16	0,8
6	WV6	0,23	0,8
8	WV8	0,4	1,0
10	WV10	0,62	1,0
12	WV12	0,89	1,3
14	WV14	1,21	1,3
16	WV 16	1,58	1,6
20	WV20	2,47	1,6
25	WV 25	3,85	1,8
30	WV 30	5,55	2,0
35	WV 35	7,55	2,5
40	WV 40	9,87	2,5
50	WV 50	15,40	3,0
60	WV 60	22,20	3,0

### WV KROMLU DELİKLİ MİLLER



	P/2	P +/-0,1	Delik Ç.
WV 16 B	50	100	M5
WV 20 C	50	100	M6
WV 25 D	60	120	M8
WV 30 F	75	150	M10
WV 40 E	100	200	M10



### DELİKLİ ALÜMİNYUM ALT DESTEKLER

	h	A
SA16 B-1000	50	100
SA20 C-1000	50	100
SA25 D-1000	60	120
SA30 F-1000	75	150
SA40 E-1000	100	200



### ALT DESTEK + MİL KOMPLE

	h	A
SAC 16-1000	26	45
SAC 20-1000	32	52
SAC 25-1000	36	57
SAC 30-1000	42	69
SAC 40-1000	50	73

